ПАСПОРТ № 1900

ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,
Республика Беларусь

БИТУМ ДОРОЖНЫЙ

ТУ BY 400091131.009-2011
СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009)
Марка: **70/100**
Дата изготовления: **09.07.2017**
Номер резервуара: **E727** замер: **720** см
Регистрационный номер пробы: **24660** Масса нетто: **330** тонн

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы (пенетрация) при 25°С, 0,1 мм	70 - 100	77	СТБ EN 1426-2009 (EN 1426:2007)
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	43 - 51	48,6	СТБ EN 1427-2009 (EN 1427:2007)
3	Стойкость к затвердеванию при 163°С: - остаточная пенетрация, %, не менее	46	74	СТБ EN 12607-1-2009 (EN 12607-1:2007)
	- увеличение температуры размягчения, °С, не более	9	4,6	
	- изменение массы (абсолютное значение), %, не более	0,8	0,04	
4	Температура вспышки, °С, не ниже	230	314	СТБ ISO 2592-2010 (ISO 2592:2000)
5	Растворимость, %, не менее	99,0	99,95	СТБ EN 12592-2009 (EN 12592:2007)
6	Индекс пенетрации	от минус 1,5 до плюс 0,7	-0,5	СТБ EN 12591-2010 Приложение А (EN 12591:2009)
7	Динамическая вязкость при 60°С, Па·с, не менее	90	238	СТБ EN 12596-2010 (EN 12596:2007)
8	Температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше	-10	-17	СТБ EN 12593-2009 (EN 12593:2007)
9	Кинематическая вязкость при 135°С, $мм^2/с$, не менее	230	360	СТБ EN 12595-2010 (EN 12595:2007)

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ BY 400091131.009-2011, СТБ EN 12591-2010 (EN 12591:2009), ТР ТС 014/2011.
Декларация о соответствии ТС BY/112 11.01.ТР014 052 00171, действительна до 08.10.2020г.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Химик ВЕРЕНИЧ Л. Н.

Дата выдачи паспорта: **09.07.2017**

ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк

Цех №8 ОАО «НАФТАН» №8 г.Новополоцк