

Информация по анализу:

27.09.17 16-33 Резервуар: Р187 Замер: 324

Масло автотракторное Марка: М-10ДМ ГОСТ 8581-78

№ паспорта: 2822

| № | Паб | Показатель | Норма | ФАКТ |
|----|-----|---|----------------|----------|
| 1 | м | Кинем. вязкость при 100°С, мм ² /с | Не ниже 11,40 | 12.86 |
| 2 | м | Индекс вязкости | не менее 90 | 95 |
| 3 | м | Содержание мех. примесей, % | не более 0,025 | 0.021 |
| 4 | м | Содержание воды | не более 0,03 | 0.03 |
| 5 | м | Содержание воды | следы | следы |
| 6 | м | Темп-ра вспышки в отк. тиг, °С | Не ниже 220 | 266 |
| 7 | м | Коррозион-сть на пластинк. Рb | отсутствие | отсутств |
| 8 | м | Температура застывания, °С | Не выше -18 | -22 |
| 9 | м | Щелочное число, мг КОН/1г | не менее 8,2 | 8.9 |
| 10 | м | Зольность сульфатная, % | не более 1,50 | 1.26 |
| 11 | м | Стабильность по ИПО, час. 60 | выдерживае | выдержив |
| 12 | м | Цвет, единицы ЦНТ | не более 3,5 | 1.5 |
| 13 | м | Плотность при 20°С, г/см ³ | Не выше 0,9050 | 0.8935 |
| 14 | м | Массовая доля кальция, % | не менее 0,30 | 0.32 |
| 15 | м | Массовая доля цинка, % | не менее 0,09 | 0.10 |