

Информация по анализу:

15.08.17 21-08 Резервуар: P201 Замер: 464

Масло базовое HC4 Марка: HC4 по контракту по контракту

ПАСП № паспорта: 2382

№	Паб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Цвет по шкале ASTM	не более 1,5	1.5
2	м	Кинем. вязкость при 100°C, мм ² /с	диапазон 4,000 -	4.764
3	м	Индекс вязкости	не менее 120	122
4	м	Содержание серы, % м.	не более 0,030	0.015
5	м	Испаряемость по Ноак, %	не более 18,0	14.1
6	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °C	Не ниже 200	228
7	м	Температура застывания, °C	Не выше -15	-15
8	м	Содержание воды, % м.	не более 0,030	0.000
9	м	Содержание мех. примесей, %	не более 0,0050	0.0041
10	м	Плотность при 20°C, кг/м ³	диапазон 820,0 - 8	841.2
11	м	Внешний вид	соответств	соответс