

Информация по анализу:

12.06.18 21-13 Резервуар: Бочка Замер: 0,04

Смесь битум.офлюсованная Марка: Смесь битум.офлюсованная ТУ ВУ 300042199.063-2017

ПАСП № паспорта: 1622

№	Паб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Пенетрация при 25°С, 0,1 мм	Не ниже 400	425
2	м	Температура размягчения, °С	Не ниже 15,0	33.0
3	м	Остаток в колбе, %	не менее 60,0	71.7
4	м	Пенетрация при 25°С остатку, 0,1 мм	Не выше 400	54
5	м	Содержание воды, % м.	не более 0,50	0.06
6	м	Зольность, %	не более 0,10	0.06
7	м	Содержание асфальтенов, %	не менее 5,00	5.69
8	м	Раств-ть в тол. или хлороформе	не менее 99,00	99.95
9	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °С	Не ниже 230	314