ОАО

Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

П А С П О Р Т № 1140

Сырье для производства нефтяных битумов, марка 2

ТУ РБ 300220696.011-2002

Номер партии: **1140**

Масса брутто: _____ кг Масса нетто: _____ кг

Номер емкости Е-27 Взлив: 530 Дата изготовления: 03.09.2018

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Значение для марок			Фактическое значение
				1	2	3	
1	Вязкость условная при 60°С , сопло с диаметром отверстия 5 мм	с	ГОСТ 11503	20-60	61-120	121-200	107
2	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 4333 СТБ 1651	200	230	260	277
3	Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	следы	следы	следы	следы
4	Температура размягчения по кольцу и шару, не ниже	°С	ГОСТ 11506 СТБ EN 1427	20	25	30	34.8
5	Плотность при 20°С , не менее	кг/м³	ГОСТ 3900	970	980	990	987.5

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям ТУ РБ 300220696.011-2002

Дополнительная информация для таможенного оформления :

1. Фракционный состав (по EN ISO 3405):
- температура начала кипения, °С — 183
- перегоняется при температуре 300 °С, % — 6
- температура конца кипения, °С — 360
- выход , % — 30
2. Содержание хлористых солей, мг/дм³ , (по ГОСТ 21534) — 1.4
3. Содержание серы, % мас. , (по СТБ 1420) — 3.16
4. Удельный вес (плотность при 15 °С), г/см³ , (по EN ISO 12185) — 990.0
5. Плотность при температуре 70 °С, г/см³ , (по EN ISO 12185) — 961.4

ДЛЯ Отгрузочных документов НХП

Цех № 11

Ст.лаборант Ходик А. Ф.

Дата выдачи паспорта: 03.09.2018