



## Информация по анализу:

09.01.14 17-43 Резервуар: P203 Замер: 65

Масло промышленное Марка: И-50А ГОСТ 20799-88

ПАСП № паспорта: 131

№	Лаб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Кинем. вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	диапазон 90,00 - 110,00	94.88
2	м	Кислотное число, мг КОН/1г	не более 0,05	0.02
3	м	Зольность, %	не более 0,005	0.005
4	м	Содержание серы, %	не более 1,1	0.9
5	м	Содержание механич. примесей	отсутствие	отсутств
6	м	Содержание воды	следы	следы
7	м	Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	Не выше 910,0	885.6
8	м	Температура застывания, °С	Не выше -15	-15
9	м	Цвет, единицы ЦНТ	не более 4,5	3.0
10	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °С	Не ниже 225	256
11	м	Приращение кислотного числа	не более 0,40	0.01
12	м	Приращение смол, %	не более 3,0	1.2
13	м	Содержание фенола	отсутствие	отсутств
14	м	Содержание механич. примесей	не более 0,0050	0.0047
15	м	Содержание воды	не более 0,0300	0.0300
16	м	Содержание фенола, %	не более 0,0020	0.0016