

Информация по анализу:

23.12.14 18-14 Резервуар: E726 Замер: 330

Битум неф. дорожный вязкий Марка: БНД 60/90 ГОСТ 22245-90

№ паспорта: 7043

| № | Паб | Показатель | Норма | ФАКТ |
|---|-----|-----------------------------------|---------------------|------|
| 1 | м | Пенетрация при 25°C, 0,1 мм | диапазон 61 - 90 | 82 |
| 2 | м | Пенетрация при 0°C, 0,1 мм | Не ниже 20 | 21 |
| 3 | м | Температура размягчения, °C | Не ниже 47 | 47 |
| 4 | м | Растяжимость при 25 °C, см | Не ниже 55 | 98 |
| 5 | м | Растяжимость при 0 °C, см | Не ниже 3,5 | 3.5 |
| 6 | м | Температура хрупкости, °C | Не выше -15 | -15 |
| 7 | м | Темп-ра вспышки в отк. тиг, °C | Не ниже 230 | 302 |
| 8 | м | Изм-е т-ры размягчения п/прогрева | не более 5 | 4 |
| 9 | м | Индекс пенетрации | диапазон -1,0 - 1,0 | -0.8 |